

ALMAKOR COMBI

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Код продукту: 0503-022-XXXX

Найменування продукту: ALMAKOR COMBI

Опис продукту: Антикоровий алкідний ґрунт, який висихає на повітрі. Ідеальний як базове покриття для чавунних і сталевих поверхонь. Продукт характеризується високою адгезією до основи та механічною стійкістю. У поєднанні з модифікованою алкідною емаллю ALMALUX стає захистом від корозії, а також від впливу атмосферних умов і зміни температури.

Продукт схвалений промисловими споживачами.

СЕРТИФІКАТ Гданського Медичного Університету, виданий Інститутом Токсикології довкілля - гігієнічний сертифікат № 412/322/421/2017.

Національна Технічна оцінка, видана Дослідницьким інститутом доріг і мостів у Варшаві № IBDiM-KOT-2020/0610 видання 1.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Базовий шар в алкідних системах;
- Тимчасовий захист від корозії під час транспортування та зберігання.

Для ґрунтування:

- листового металу, металовиробів;
- балюстрад, огорож, перил, сталеві арматури;
- сталевих воріт, решіток, кованих меблів, садових прикрас;
- деталей сільськогосподарських машин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Густина ($\pm 0,1$), кг/дм	31,4
• Рекомендована товщина сухого/мокрого шару, мкм	45 /80
• Час висихання (при 20°C): до ступеня 1 (без пилу), хвилин	15
до ступеня 3 (сухе на дотик), хвилин	30
• Теоретична витрата на сухе покриття товщиною 40 мкм, дм ³ /м	20,07
• Вміст твердих речовин (± 2), % об.	55
• Вміст летючих сполук у продукті, готовому до застосування, г/л	490
• Рекомендована кількість шарів	1 – 2



ТИП ПОКРИТТЯ: напівматове.

КОЛЬОРИ: червоний оксидний; відтінки сірого; графіт;
оксидно-жовтий; коричневий; чорний; білий.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ

Підготовка фарби: фарбу ретельно перемішати (якщо на поверхні фарби утворюється піна, слід її усунути).

Метод нанесення

- Гідродинамічне розпилення: \varnothing 0,38-0,43; тиск матеріалу 150 - 200 бар, повітрязабірник 2 бар.
- Пензель.
- Пневматичне розпилення: сопло \varnothing 1,6 - 2,0 мм, тиск 3-4 бар, відстань 15-20 см.
- Занурення.

Код розчинника 8002. Кількість розчинника 0 - 5 % об.

Рекомендується наносити ґрунт при температурі не нижче 15°C.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхня - чим краще вичищена поверхня, тим стійкішим буде покриття. Найвищу хімічну і механічну стійкість мають покриття, що наносяться безпосередньо на сталеві поверхні, які пройшли піскоструминну обробку до ступеня очищення **Sa 2 1/2*** (струменева обробка).

Сталева поверхня, очищена до ступеня **St2*** або **St3*** (вручну або за допомогою електроінструментів), тобто суха поверхня, очищена від солі, жиру і пилу. Поверхня має бути вільною від оливок, мастил, слабо прилеглої прокатної окалини, іржі, фарби та інших речовин.

* Додаткову інформацію про підготовку поверхні можна знайти в стандарті ISO 12944-4 та ISO 8501-2.

Час, необхідний для нанесення наступних шарів:

Рекомендується наносити протягом 1-5 годин після нанесення останнього шару.

Даний час відноситься тільки до покриттів рекомендованої товщини, що сохнуть в умовах хорошої вентиляції. Час нанесення наступних шарів залежить від температури, умов вентиляції, кількості шарів і товщини покриття.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Мінімальна товщина покриття ALMAKOR COMBI і ALMALUX не повинна бути меншою за 120 мкм, для забезпечення корозійної стійкості класу С3 і довговічності L сталевій поверхні.

Умови нанесення:

- температура поверхні вище точки роси (уникати конденсації);
- хороша вентиляція.



Національна технічна оцінка № IBDiM-KOT-2020/0610, видання 1.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 12 місяців від дати виготовлення, за умови зберігання в закритій фабричній упаковці.

Наведена вище інформація не може розглядатися як повна або вичерпна. Ця інформація заснована на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді та відповідає нашим знанням. Як виробник, ми не можемо контролювати умови, в яких використовується продукт, а також багато факторів, що впливають на кінцевий ефект використання продукту. Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену використанням продукту у спосіб, несумісний з рекомендаціями, або в неналежних цілях. Ми залишаємо за собою право змінювати інструкції без попереднього повідомлення.

Оновлення 03.2021 р.

ПРИМІТКА! Продукт призначений для професійного промислового використання. Інформація про безпеку використання продукту міститься в Сертифікаті Безпеки.

Офіційне представництво ТМ Alma-Color в Україні.

- ТОВ «МІЛАБАРВА» 49000, Україна, м. Дніпро, проспект Гагаріна 74
- Телефон: +380 98 425 3626
- Телефон: +380 63 616 7080
- Телефон: +380 50 514 7815
- almacolor.ua@gmail.com

W: <https://almacolor.com.ua>

