

ALMALUX

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Код продукту: 0502-300-XXX0

Найменування продукту: ALMALUX

Опис продукту: Модифікована швидковисихаюча алкідна, розчинна емаль універсального застосування, висихає на повітрі. Утворює глянцеове покриття, має високу адгезію до поверхні, еластичність, а також стійкість до впливу атмосферних чинників і зміни температури. Пропонується в широкій колірній гамі.

СЕРТИФІКАТ Гданського Медичного Університету, виданий Інститутом Токсикології довікля - гігієнічний сертифікат № 412/322/421/2017.

Національна Технічна оцінка, видана Дослідницьким інститутом доріг і мостів у Варшаві № IBDiM-KOT-2020/0610 видання 1.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Для остаточного фарбування:

- конструкцій, експлуатованих у сфері морського, міського та промислового використання, а також у прибережних районах із низькою солоністю;
- металевих і чавунних елементів сільськогосподарських і будівельних машин;
- балюстрад, огорож та інших металевих конструкцій,
- контейнерів для твердих відходів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---------|
| • Густина суміші (близько), кг/дм ³ | 1,1 |
| • Рекомендована товщина сухого/мокрого шару, мкм | 35 / 70 |
| • Час висихання (при 20оС): до ступеня 1 (без пилу), хвилин | 20 |
| до ступеня 3 (суха на дотик), хвилин | 40 |
| • Теоретична витрата на сухе покриття товщиною 35 мкм, дм ³ /м ² | 0,07 |
| • Вміст твердих речовин (±2), % об. | 50 |
| • Вміст летких речовин у продукті, готовому для застосування, г/л (залежить від кольору) | 420-475 |
| • Рекомендована кількість шарів | 1 – 2 |

ТИП ПОКРИТТЯ: глянець.



КОЛЬОРИ: широка кольорова гама.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ

Підготовка фарби: Фарбу ретельно перемішати (якщо на поверхні фарби утворюється піна, слід її усунути).

Метод нанесення

- Гідродинамічне розпилення: \varnothing 0,28-0,33; тиск матеріалу 150 - 200 бар, повітрязабірник 2 бар;
- пензлик;
- пневматичне розпилення (після розведення до в'язкості приблизно 45-65 с, Кубок Форда \varnothing 4):
 - сопло 1,3 - 1,5 мм, тиск 2-4 бар, відстань 15-20 см.

Код розчинника 8002

Кількість розчинника 0 - 6 % об.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхня: лакофарбові покриття типу ALMAKOR без слідів корозії, сухі, без жиру і пилу.

Нанесення наступного шару емалі при температурі $20\pm 2^{\circ}\text{C}$:

Розпилення, пензель - рекомендується наносити протягом 1 - 5 годин після нанесення останнього шару.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Мінімальна товщина покриття ALMAKOR COMBI і ALMALUX не повинна бути меншою за 120 мкм, для забезпечення корозійної стійкості класу С3 і довговічності сталевих поверхні.

Умови нанесення:

- температура поверхні вище точки роси (уникати конденсації);
- хороша вентиляція.



Національна Технічна оцінка видана Дослідницьким інститутом доріг і мостів № IBDiM- KOT-2020/0610

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 12 місяців від дати виготовлення при зберіганні в закритій фабричній упаковці.

Наведена вище інформація не може розглядатися як повна або вичерпна. Ця інформація заснована на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді та відповідає нашим знанням. Як виробник, ми не можемо контролювати умови, в яких використовується продукт, а також багато факторів, що впливають на кінцевий ефект використання продукту. Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену використанням продукту у спосіб, несумісний з рекомендаціями, або в неналежних цілях. Ми залишаємо за собою право змінювати інструкції без попереднього повідомлення.

Оновлення 01.2021 р.

ПРИМІТКА! Продукт призначений для професійного промислового використання. Інформація про безпеку використання продукту міститься в Сертифікаті Безпеки.

Офіційне представництво ТМ Alma-Color в Україні.

- ТОВ «МІЛАБАРВА» 49000, Україна, м. Дніпро, проспект Гагаріна 74
- Телефон: +380 98 425 3626
- Телефон: +380 63 616 7080
- Телефон: +380 50 514 7815
- almacolor.ua@gmail.com

W: <https://almacolor.com.ua>