

CORINOL ACTIVE 1K

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Код продукту: 0503-803-313

Найменування продукту: CORINOL ACTIVE 1K

Опис продукту: Однокомпонентна реактивна пасиваційно-декапуюча фарба. Характеризується високою адгезією до різних основ: АЛЮМІНІЮ, ОЦИНКУ, СТАЛІ, ЦИНК-АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ, ПОЛІЕФІРУ, ПОЛІАМІДУ, ПЛЕКСУ.

Застосовується як проникаюче покриття, що збільшує зчеплення наступних шарів.

Фарба має високу стійкість до корозії, ідеальна для нанесення на слабкі (з низькою адгезією) основи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- для універсального використання в промисловості;
- для підвищення адгезії до основ, з якими трудно працювати;
- як прошарок, що з'єднує основу з наступним шаром;
- в якості антикорозійного захисту основи;
- є ідеальною основою для промислових і автомобільних лаків Alma-Color.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Густина (приблизно), г/дм ³	1,20
• Рекомендована товщина сухого шару, мкм	40-50
• Рекомендована товщина мокрого шару, мкм	80-100
• Час висихання (при 20°C): до ступеня 1, хвилин	10
до ступеня 6, хвилин	20
• Теоретична витрата на сухе покриття товщиною 45 мкм, дм ³ /м ²	0,1
• Теоретична витрата на сухе покриття товщиною 45 мкм, м ² /л	10
• Сухий залишок (±2), % об.	45
• Вміст летких речовин у продукті, готовому до застосування, г/л	600
• Рекомендована кількість шарів	1 – 2

ТИП ПОКРИТТЯ: матове.

КОЛЬОРИ: 0313 - червоний оксидний.



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*

Поверхня: чим краще вичищена поверхня, тим стійкішим буде покриття. Найвищу хімічну і механічну стійкість мають покриття, що наносяться безпосередньо на сталеві поверхні, які пройшли піскоструминну обробку до ступеня очищення не нижче Sa 2 1/2.

- Поверхня сталі суха, вільна від забруднень, знежирена, очищена від слабо прилеглих продуктів корозії
- Алюмінієві поверхні - сухі, оброблені дрібнозернистим абразивним матеріалом.
- Оцинковані поверхні повинні бути вільні від усіляких забруднень, продуктів корозії цинку.
- Поверхня полістиролу, поліаміду, плексу - знежирена, очищена від забруднень, вільна від жиру і пилу, суха.
- Чисті металеві поверхні або з іржею, що залишилася на поверхні, які відповідають щонайменше ступеню St 2* після механічного очищення і Sa 1* після піско-струменевої обробки.
- Поверхня, призначена для фарбування, має бути сухою, очищеною від солі, жиру, пилу та інших забруднень.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ

Приготування фарби: ретельно перемішати в упаковці.

Метод нанесення

- Гідродинамічне розпилення: \varnothing 0,43-0,53 мм, 10 - 17 МПа;
- Пневматичне розпилення - після розведення - DIN \varnothing 4: 25-30с, \varnothing 1,5- 2,5 мм; 2,5-3,5 атм;
- пензлик;
- валик;
- занурення.

Код розчинника 8013 фірми Alma-Color, денатурат.

Наступні фарбування:

Алкідні, акрилові, полівінілові фарби Alma-Color

На CORINOL ACTIVE наносити поліефірні продукти, а також продукти, що містять металевий цинк. Не рекомендується наносити CORINOL ACTIVE під епоксидні фарби, якщо покриття перебуває в постійному зануренні (ослаблення міжшарової адгезії).



Інтервал перекриття:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| мінімальний при 20°C | – приблизно 2-10 хвилин; |
| ґрунти, покривні фарби при 20°C | – приблизно 24 години. |

Умови нанесення та отвердіння покриття:

- Мінімальна температура поверхні: +5°C, мінімум на 3°C вище за температуру точки роси;
- Температура фарби вище +15°C,
- Відносна вологість повітря до 90%,
- Хороша вентиляція.

***PN-ISO 8501-1:2008**

Інформація, зазначена вище, не є повною та вичерпною. Ця інформація ґрунтується на лабораторних дослідженнях, а також на практичному досвіді та наших знаннях. Будучи виробником, ми не в змозі контролювати умови, в яких застосовується продукт, як і багато інших чинників, що впливають на кінцевий ефект його використання. Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду, спровоковану застосуванням продукту у спосіб, що не відповідає рекомендаціям, або в невідповідних цілях. Ми залишаємо за собою право змінювати інструкції без попереднього попередження.

ПРИМІТКА! Продукт призначений для професійного промислового використання. Інформація про безпеку використання продукту міститься в Технічному Паспорті Продукції.

"ALMA-COLOR": Виробник хімічної продукції для промисловості та будівництва.

Офіційне представництво ТМ Alma-Color в Україні.

- ТОВ «МІЛАБАРВА» 49000, Україна, м. Дніпро, проспект Гагаріна 74
- Телефон: +380 98 425 3626
- Телефон: +380 63 616 7080
- Телефон: +380 50 514 7815
- almacolor.ua@gmail.com

W: <https://almacolor.com.ua>

